Fiche Technique Aérosol

Lubrifiant Silicone

Lubrifiant Silicone est un lubrifiant prêt à l'emploi, en aérosol, spécifique pour l'entretien et le graissage des matières plastiques.

Propriétés :

Aérosol prêt à l'emploi.
Anti-adhérent and anti-statique.
Agent de démoulage.
Auto-séchant.
Water repelent.
Lubrification instantanée des élastomères, des matières plastiques, des caoutchouc, ...
Qualité alimentaire.
Incolore et sans odeur.
Simple d'utilisation (aérosol).

Applications :

Lubrification de pièces et d'ensembles en matières plastiques et en composites comme des bagues, des articulations, des rotules, des roulements, des glissières, des guides de lève-vitres électriques, ...
Peut être utilisé comme agent de démoulage dans les process de plasturgie.
Protection et lubrification des tables et des lames de coupe en imprimerie.
Agent de brillance et produit d'entretien des caoutchoucs et des composites.
Traîtement des pièces contre le brouillard et les dépôts salins dans la marine et le nautisme (boutons pressions, boucles, serrures, boulonnerie, ...).
Utilisation dans les collectivités, les industries, l'automobile, l'agriculture, PL/TP, la marine, les loisirs et le ménager.

Attention :

L'application de Lubrifiant Silicone sur des pièces ou autres surfaces, rend la mise en peinture ultérieure de celles-ci difficile ou impossible.

Instructions :

Pulvériser directement sur les pièces à traîter.
Pour le traîtement entretien et brillance des élastomères, essuyer avec un chiffon doux non pelucheux. Ne jamais pulvériser sur une surface chaude où au soleil.

Spécifications :

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.
Contient : silicones

Caractéristiques :

Densité at 20°C : 1,00 kg/l	Stabilité au stockage: excellente
Aspect : liquide fluide	Température de stockage : -5°C/+40°C
Couleur : incolore	Nomenclature combinée : 34 03 99 00 90
Odeur : sans	Conditionnement : 500 ml spray.
Gaz propulseur : butane/propane	Référence : 02007500.
Point de congélation : -35°C +/-2	
Matière active : >97%	

Les valeurs et spécifications sont données à titre d'information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l'évolution des réglementations.